



Ficha Técnica

Revestikol Salpicado

Revoque fino con color para terminaciones tipo salpicado

TEXTURAS Y COLORES

Presenta una paleta de 7 colores naturales.



PRESENTACIÓN

Bolsas de 25 kg.

INFORMACIÓN GENERAL

Página web: www.revestikol.com.ar

Advertencia:

Las presentes indicaciones se realizan según el leal saber y entender del fabricante y no suponen compromiso. No eximen al cliente del examen y verificación de la idoneidad del producto para el fin deseado, como así también de asegurarse de la idoneidad de los aplicadores. El fabricante no se hace responsable por daños o gastos que surjan por la incorrecta aplicación del producto en cuanto a incompatibilidad del producto con el fin deseado o por la no observancia de las recomendaciones de uso y buenas reglas del arte en la instalación.

El material se inspecciona por muestreo antes de ser despachado. Cualquier reclamo por material defectuoso deberá ser verificado por un representante autorizado del fabricante.

ATRIBUTOS

- Color Incorporado
- Gran Durabilidad
- Reduce tiempos de obra
- Producto de terminación salpicada
- Apto Interior y Exterior

CARACTERÍSTICAS

REVESTIKOL SALPICADO es un revoque fino de paredes con color incorporado para exteriores e interiores que permite lograr texturas tipo como Salpicado o Salpicado Planchado. Ideal para aplicar en frentes y todo tipo de ambiente que requiera un revestimiento decorativo atractivo, con color y dureza. Está formulado con Cemento Blanco, cargas minerales, pigmentos y aditivos.

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

REVESTIKOL SALPICADO se aplica sobre revoque grueso cementicio fratasado y rayado, el cual no debe presentar polvo, grietas, roturas, irregularidades o encontrarse fuera de plomo. Si existen partes flojas y fisuras, se deben reparar previamente. Si la superficie presenta manchas de aceite, asfalto, salitre o verdín, se deberán eliminar bien a fondo con solventes y/o cepillos de alambre.

La composición y el espesor del revoque grueso deben ser siempre iguales para evitar diferencias de absorción y efectos de manchas en el acabado. El dosaje de las fajas debe ser el mismo que el de los paños.

En caso de revoques nuevos dejar endurecer los mismos entre 10 a 15 días.

RECOMENDACIONES DE USO

1. MEZCLADO

Mezclar **REVESTIKOL SALPICADO** con agua limpia en cantidad necesaria y aditivada con hasta 1 lts. de **LIGANTE ACRÍLICO ADIMAX** por bolsa de 25 kg., preferentemente con máquina mezcladora convencional, hasta alcanzar una pasta homogénea y la consistencia necesaria para la herramienta de aplicación a utilizar.

2. APLICACIÓN

Antes de aplicar numedecer el fondo de la superficie con agua; si es posible desde el día anterior. La humedad del fondo debe ser pareja, caso contrario, el acabado puede acusar las diferencias con tonos distintos según cantidad de agua absorbida y evaporada en el proceso de fragüe.

REVESTIKOL SALPICADO se puede aplicar con máquina salpicadora manual o soplete con compresor, cubriendo primero el fondo con una delgada capa pareja y de color uniforme. Dejar orear entre una pasada y la siguiente aplicando hasta obtener el acabado deseado. Para evitar efectos de manchas, la dirección del salpicado debe ser horizontal. Otras direcciones producen efectos de manchas.

Si la textura deseada es "PLANCHADO", cuando el salpicado de terminación empieza a fraguar o "tirar", pasar una llana de plástico en sentido vertical u horizontal, de manera que se deslice sin hundirse.

Aplicar con temperaturas de entre 5° C y 35° C, sin vientos fuertes ni lloviznas.

3. CURADO

Después de unas horas de aplicado rociar toda la superficie con agua limpia. Repetir este mojado por las siguientes 72 hs, 2 veces por día. Cuando hace mucho calor o hay fuerte viento, mojar varias veces por la mañana y por la tarde.

RENDIMIENTO

Para salpicado tradicional el rendimiento es de hasta 10 m²/bolsa 25 kg y para salpicado planchado es de hasta 8 m²/bolsa 25 kg, dependiendo de las condiciones de empaste, espesores de aplicación y estado de la superficie.

Tratándose de un producto cementicio, el aspecto de la terminación responde a texturas y colores rústicos, cuya presentación no es plenamente uniforme como en el caso de una pintura.

TEXTURA	HERRAMIENTA	ESESOR EN MM	KG/M2	M2/25 KG
Salpicado	Molinete, pistola y compresor	3	3	8 a 9
Salpicado planchado	Molinete, pistola, llana y compresor	3.5	3.5	7